

Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.77 m ²
Superficie total	15.82 m ²
Total discontinuidades encontradas	18
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.82 (100.0%)

Tipología de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	1	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	3	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	13	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	1	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	0	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	0	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221807		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.51 Y: -0.34 Z: -
221804		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.35 Y: -0.15 Z: -
221803		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.38 Y: -0.03 Z: -
221802		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.51 Y: -0.34 Z: -
221801		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.51 Y: -0.04 Z: -
221796		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.36 Y: -0.64 Z: -
221795		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.49 Y: -0.27 Z: -
221794		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.49 Y: -0.27 Z: -
221793		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.39 Y: -0.27 Z: -
221792		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 5.37 Y: -0.61 Z: -
221790		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.51 Y: -0.63 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
221786		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.41 Y: -0.64 Z: -
221783		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 5.47 Y: -0.94 Z: -
221779		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.51 Y: -0.92 Z: -
221777		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.39 Y: -0.86 Z: -
221776		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.36 Y: -0.86 Z: -
221775		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.45 Y: -0.77 Z: -
221774		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 5.36 Y: -0.6 Z: -