


Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.84 m ²
Superficie total	15.89 m ²
Total discontinuidades encontradas	58
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.89 (100.0%)

Tipologia de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	10	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	25	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	15	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	2	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	5	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	1	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
226096		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.04 Y: -0.3 Z: -
226095		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.07 Y: -0.55 Z: -
226053		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.6 Y: -0.15 Z: -
226049		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.67 Y: 0.1 Z: -
226047		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.63 Y: 0.1 Z: -
226000		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.4 Y: 0.36 Z: -
225999		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.4 Y: 0.36 Z: -
225998		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.4 Y: 0.36 Z: -
225997		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.4 Y: 0.36 Z: -
225964		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.85 Y: -0.41 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
225962		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.71 Z: -
225955		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.71 Z: -
225919		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.52 Y: -0.21 Z: -
225917		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.52 Y: -0.21 Z: -
225899		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 5.61 Y: 0.1 Z: -
225840		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.84 Y: 0.8 Z: -
225728		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 0.75 Y: -0.6 Z: -
225702		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.81 Y: 0.55 Z: -
225699		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.83 Y: 0.87 Z: -
225665		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.31 Y: -0.58 Z: -
225652		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.77 Y: -0.87 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
225633		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.55 Y: 0.49 Z: -
225632		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 1.55 Y: 0.49 Z: -
225610		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.19 Y: 0.54 Z: -
225598		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.28 Y: -0.22 Z: -
225579		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.56 Y: -0.56 Z: -
225578		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.56 Y: -0.56 Z: -
225575		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 2.44 Y: -0.21 Z: -
225566		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.76 Y: -0.13 Z: -
225563		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: 0.21 Z: -
225561		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.65 Y: 0.21 Z: -
225560		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.49 Y: 0.19 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
225553		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.5 Y: 0.58 Z: -
225552		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.71 Y: 0.56 Z: -
225539		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.72 Y: 0.86 Z: -
225537		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.98 Y: 0.87 Z: -
225534		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.99 Y: 0.87 Z: -
225524		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.97 Y: 0.16 Z: -
225522		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.11 Y: 0.17 Z: -
225507		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.95 Y: -0.2 Z: -
225506		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 2.92 Y: -0.13 Z: -
225502		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 3.17 Y: -0.57 Z: -
225501		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.17 Y: -0.57 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
225493		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 3.1 Y: -0.85 Z: -
225485		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.71 Y: -0.96 Z: -
225480		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.47 Y: -0.91 Z: -
225461		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.51 Y: 0.19 Z: -
225432		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.13 Y: -0.21 Z: -
225420		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.09 Y: -0.85 Z: -
225414		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 4.38 Y: -0.93 Z: -
225377		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 0.56 Z: -
225376		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.01 Y: 0.16 Z: -
225374		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.0 Y: 0.16 Z: -
225368		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: 0.17 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
225351		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0 m ²	X: 4.83 Y: -0.57 Z: -
225350		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.0 Y: -0.56 Z: -
225332		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.31 Y: -0.55 Z: -
225311		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 5.51 Y: 0.54 Z: -