

Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.84 m ²
Superficie total	15.89 m ²
Total discontinuidades encontradas	25
Superficie con discontinuidades	0.0 (0.0%)
Superficie libre de discontinuidades	15.89 (100.0%)

Tipologia de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	0	0.0 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	17	0.0 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	6	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	1	0.0 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	1	0.0 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	0	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
226224		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 3.24 Y: 1.0 Z: -
226222		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 2.94 Y: 0.99 Z: -
226199		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.31 Y: 0.9 Z: -
226198		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.31 Y: 0.9 Z: -
226197		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.32 Y: 0.9 Z: -
226196		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.26 Y: 0.9 Z: -
226195		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.31 Y: 0.9 Z: -
226192		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.25 Y: 0.82 Z: -
226191		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.31 Y: 0.82 Z: -
226188		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.49 Y: 1.01 Z: -
226186		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 1.19 Y: 1.0 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
226183		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.9 Y: 1.01 Z: -
226181		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.9 Y: 0.99 Z: -
226180		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.9 Y: 0.98 Z: -
226170		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.69 Y: 0.34 Z: -
226169		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.69 Y: 0.41 Z: -
226167		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.69 Y: 0.42 Z: -
226165		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.69 Y: 0.41 Z: -
226164		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0 m ²	X: 0.69 Y: 0.42 Z: -
226161		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.89 Y: 0.39 Z: -
226160		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. □	0.0 m ²	X: 0.89 Y: 0.39 Z: -
226146		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0 m ²	X: 1.04 Y: -0.4 Z: -

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
226144		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.08 Y: -0.4 Z: -
226138		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0 m ²	X: 1.08 Y: -0.7 Z: -
226134		IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles. 	0.0 m ²	X: 1.08 Y: -1.0 Z: -