


**Resumen de inspección**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>Superficie horizontal</b>                | 10.05 m <sup>2</sup> |
| <b>Superficie vertical</b>                  | 5.84 m <sup>2</sup>  |
| <b>Superficie total</b>                     | 15.89 m <sup>2</sup> |
| <b>Total discontinuidades encontradas</b>   | 2                    |
| <b>Superficie con discontinuidades</b>      | 0.0 (0.0%)           |
| <b>Superficie libre de discontinuidades</b> | 15.89 (100.0%)       |

**Tipología de discontinuidades**

|  | <b>Tipo de discontinuidad</b>  | <b>Cantidad</b> | <b>Superficie</b>   |
|--|--|-----------------|---------------------|
|  | <b>IV-1A</b><br>Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. | 0               | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>IV-1B</b><br>Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.   | 0               | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.   | 1               | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>IV-3</b><br>Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.  | 0               | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.   | 1               | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>IV-5</b><br>Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.   | 0               | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>IV-6</b><br>Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.  | 0               | 0.0 mm <sup>2</sup> |
|  | <b>SOLD</b><br>Soldaduras y áreas adyacentes   | 0               | 0.0 mm <sup>2</sup> |

**Plano pieza**



**Detalle de discontinuidades**

| <b>Id</b> |  | <b>Tipo de discontinuidad</b>   | <b>Tamaño</b>      | <b>Posición</b>             |
|-----------|--|---|--------------------|-----------------------------|
| 226537    |  | <b>IV-4</b><br>Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.<br>□                             | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.14<br>Y: -0.78<br>Z: - |
| 226536    |  | <b>IV-2</b><br>Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.<br>□ | 0.0 m <sup>2</sup> | X: 1.26<br>Y: -0.52<br>Z: - |