


Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.84 m ²
Superficie total	15.89 m ²
Total discontinuidades encontradas	165
Superficie con discontinuidades	1.09 (6.86%)
Superficie libre de discontinuidades	14.8 (93.14%)

Tipología de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	4	44261.07 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	139	826676.68 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	0	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	7	94112.85 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	13	91739.55 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	2	35573.8 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
275294		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0041 m ²	X: 0.91 Y: -0.61 Z: 0.0
275289		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0043 m ²	X: 0.91 Y: -0.61 Z: 0.01
275279		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0038 m ²	X: 0.91 Y: -0.59 Z: 0.0
275271		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0041 m ²	X: 0.91 Y: -0.59 Z: 0.0
275263		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0037 m ²	X: 0.91 Y: -0.57 Z: 0.01
275254		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0041 m ²	X: 0.91 Y: -0.57 Z: 0.01
275245		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0036 m ²	X: 0.91 Y: -0.4 Z: 0.01
275189		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0057 m ²	X: 1.08 Y: 0.29 Z: 0.03
275170		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0144 m ²	X: 1.46 Y: 0.84 Z: 0.04
275168		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0063 m ²	X: 1.46 Y: 0.88 Z: 0.04
275153		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0033 m ²	X: 1.48 Y: 0.59 Z: 0.04

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
275144		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0107 m ²	X: 1.38 Y: 0.6 Z: 0.04
275142		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0034 m ²	X: 1.48 Y: 0.59 Z: 0.04
275135		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0103 m ²	X: 1.38 Y: 0.59 Z: 0.02
275134		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0038 m ²	X: 1.48 Y: 0.59 Z: 0.03
275127		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0101 m ²	X: 1.38 Y: 0.59 Z: 0.02
275120		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0041 m ²	X: 1.47 Y: 0.02 Z: 0.02
275116		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0038 m ²	X: 1.47 Y: 0.02 Z: 0.02
275103		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0055 m ²	X: 1.48 Y: 0.02 Z: 0.02
275094		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0052 m ²	X: 1.48 Y: 0.02 Z: 0.02
275084		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0084 m ²	X: 1.35 Y: -0.69 Z: 0.02
275083		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0041 m ²	X: 1.33 Y: -0.6 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
275077		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0042 m ²	X: 1.33 Y: -0.6 Z: 0.02
275066		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0087 m ²	X: 1.35 Y: -0.71 Z: 0.01
275065		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0041 m ²	X: 1.33 Y: -0.62 Z: 0.01
275057		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0091 m ²	X: 1.35 Y: -0.7 Z: 0.02
275055		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0044 m ²	X: 1.33 Y: -0.62 Z: 0.01
275016		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0031 m ²	X: 1.91 Y: -0.36 Z: 0.01
275007		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0031 m ²	X: 1.91 Y: -0.36 Z: 0.01
274999		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0038 m ²	X: 1.91 Y: -0.34 Z: 0.01
274993		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.004 m ²	X: 1.91 Y: -0.34 Z: 0.02
274988		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0038 m ²	X: 1.91 Y: -0.33 Z: 0.02
274983		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0039 m ²	X: 1.91 Y: -0.33 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274944		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0094 m ²	X: 1.48 Y: 0.76 Z: 0.31
274935		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.009 m ²	X: 1.48 Y: 0.76 Z: 0.31
274927		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0061 m ²	X: 2.22 Y: 0.82 Z: 0.03
274926		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0036 m ²	X: 2.43 Y: 0.85 Z: 0.04
274922		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0032 m ²	X: 2.43 Y: 0.84 Z: 0.04
274920		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0052 m ²	X: 2.22 Y: 0.82 Z: 0.04
274913		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0031 m ²	X: 2.2 Y: 0.56 Z: 0.03
274904		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0032 m ²	X: 2.21 Y: 0.56 Z: 0.03
274895		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0027 m ²	X: 2.21 Y: 0.55 Z: 0.02
274894		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0069 m ²	X: 2.43 Y: 0.57 Z: 0.03
274893		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0094 m ²	X: 2.38 Y: 0.21 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274887		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0031 m ²	X: 2.21 Y: 0.55 Z: 0.02
274886		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0095 m ²	X: 2.39 Y: 0.21 Z: 0.02
274885		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0054 m ²	X: 2.43 Y: 0.59 Z: 0.03
274880		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0032 m ²	X: 2.39 Y: 0.02 Z: 0.02
274879		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0096 m ²	X: 2.39 Y: 0.2 Z: 0.02
274874		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0038 m ²	X: 2.39 Y: 0.02 Z: 0.02
274873		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0087 m ²	X: 2.39 Y: 0.2 Z: 0.02
274871		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0037 m ²	X: 1.95 Y: -0.33 Z: 0.01
274870		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0029 m ²	X: 2.4 Y: 0.01 Z: 0.02
274867		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0078 m ²	X: 2.39 Y: 0.19 Z: 0.05
274864		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0031 m ²	X: 2.4 Y: 0.01 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274863		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0061 m ²	X: 2.39 Y: 0.19 Z: 0.03
274860		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0036 m ²	X: 1.95 Y: -0.34 Z: 0.0
274852		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0037 m ²	X: 1.95 Y: -0.37 Z: 0.01
274848		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0037 m ²	X: 1.95 Y: -0.37 Z: 0.0
274822		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0038 m ²	X: 2.53 Y: -0.58 Z: 0.0
274821		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0044 m ²	X: 2.53 Y: -0.42 Z: 0.01
274816		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0039 m ²	X: 2.53 Y: -0.42 Z: 0.01
274815		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0041 m ²	X: 2.53 Y: -0.58 Z: 0.0
274809		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0047 m ²	X: 2.53 Y: -0.41 Z: 0.01
274802		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0047 m ²	X: 2.53 Y: -0.41 Z: 0.01
274801		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0048 m ²	X: 2.53 Y: -0.41 Z: 0.01

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274789		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.011 m ²	X: 2.81 Y: -0.5 Z: 0.11
274788		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0044 m ²	X: 2.53 Y: -0.39 Z: 0.01
274786		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0027 m ²	X: 2.42 Y: 0.01 Z: 0.01
274785		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0082 m ²	X: 2.42 Y: 0.19 Z: 0.02
274775		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0032 m ²	X: 2.42 Y: 0.01 Z: 0.01
274772		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0083 m ²	X: 2.41 Y: 0.19 Z: 0.03
274764		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0028 m ²	X: 2.42 Y: 0.02 Z: 0.01
274763		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0039 m ²	X: 2.67 Y: 0.22 Z: 0.01
274761		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0091 m ²	X: 2.42 Y: 0.2 Z: 0.01
274753		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0044 m ²	X: 2.67 Y: 0.22 Z: 0.02
274752		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0035 m ²	X: 2.42 Y: 0.02 Z: 0.01

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274750		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0094 m ²	X: 2.41 Y: 0.2 Z: 0.01
274739		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0042 m ²	X: 2.67 Y: 0.23 Z: 0.02
274738		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0048 m ²	X: 2.45 Y: 0.59 Z: 0.02
274736		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0031 m ²	X: 2.75 Y: 0.58 Z: 0.02
274734		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0085 m ²	X: 2.42 Y: 0.21 Z: 0.01
274729		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0033 m ²	X: 2.75 Y: 0.58 Z: 0.02
274728		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0055 m ²	X: 2.45 Y: 0.58 Z: 0.02
274726		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0044 m ²	X: 2.67 Y: 0.23 Z: 0.02
274722		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0084 m ²	X: 2.42 Y: 0.21 Z: 0.01
274710		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0036 m ²	X: 2.74 Y: 0.58 Z: 0.03
274702		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0033 m ²	X: 2.75 Y: 0.59 Z: 0.03

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274692		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0036 m ²	X: 2.45 Y: 0.85 Z: 0.03
274691		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0076 m ²	X: 2.76 Y: 0.86 Z: 0.04
274680		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0038 m ²	X: 2.45 Y: 0.85 Z: 0.03
274678		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0071 m ²	X: 2.76 Y: 0.86 Z: 0.04
274674		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0061 m ²	X: 2.95 Y: 0.87 Z: 0.03
274670		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0132 m ²	X: 3.13 Y: 0.8 Z: 0.03
274662		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0122 m ²	X: 3.13 Y: 0.81 Z: 0.03
274660		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0067 m ²	X: 2.95 Y: 0.87 Z: 0.03
274646		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0053 m ²	X: 3.27 Y: 0.37 Z: 0.03
274618		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0054 m ²	X: 3.27 Y: 0.36 Z: 0.02
274595		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0049 m ²	X: 3.27 Y: 0.35 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274551		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0027 m ²	X: 3.2 Y: -0.56 Z: 0.01
274539		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0068 m ²	X: 3.2 Y: -0.59 Z: 0.01
274528		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0027 m ²	X: 3.2 Y: -0.58 Z: 0.01
274518		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0058 m ²	X: 3.2 Y: -0.61 Z: 0.01
274443		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0033 m ²	X: 3.45 Y: 0.02 Z: 0.01
274442		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0158 m ²	X: 3.5 Y: 0.19 Z: 0.02
274435		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0035 m ²	X: 3.45 Y: 0.02 Z: 0.01
274434		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0157 m ²	X: 3.51 Y: 0.19 Z: 0.02
274430		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0242 m ²	X: 3.5 Y: 0.19 Z: 0.01
274429		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0238 m ²	X: 3.5 Y: 0.19 Z: 0.01
274428		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0041 m ²	X: 3.46 Y: 0.03 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274421		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0249 m ²	X: 3.49 Y: 0.19 Z: 0.01
274417		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.022 m ²	X: 3.5 Y: 0.21 Z: 0.02
274409		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.023 m ²	X: 3.5 Y: 0.21 Z: 0.02
274358		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0084 m ²	X: 4.13 Y: -0.74 Z: 0.02
274354		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0087 m ²	X: 4.13 Y: -0.74 Z: 0.02
274348		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0086 m ²	X: 4.13 Y: -0.76 Z: 0.02
274343		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0086 m ²	X: 4.13 Y: -0.76 Z: 0.02
274328		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0083 m ²	X: 4.13 Y: -0.78 Z: 0.01
274318		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0146 m ²	X: 4.13 Y: -0.8 Z: 0.02
274316		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0087 m ²	X: 4.13 Y: -0.78 Z: 0.01
274309		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0095 m ²	X: 4.18 Y: -0.8 Z: 0.01

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274302		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0059 m ²	X: 4.18 Y: -0.77 Z: 0.01
274290		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0056 m ²	X: 4.18 Y: -0.76 Z: 0.01
274281		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0059 m ²	X: 4.18 Y: -0.76 Z: 0.01
274277		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.006 m ²	X: 4.18 Y: -0.74 Z: 0.01
274274		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0059 m ²	X: 4.18 Y: -0.74 Z: 0.01
274236		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0196 m ²	X: 5.04 Y: 0.84 Z: 0.04
274232		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0216 m ²	X: 5.04 Y: 0.84 Z: 0.04
274208		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0091 m ²	X: 5.06 Y: 0.56 Z: 0.03
274207		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.009 m ²	X: 5.07 Y: 0.56 Z: 0.03
274204		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0027 m ²	X: 4.81 Y: 0.17 Z: 0.02
274197		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0029 m ²	X: 4.81 Y: 0.17 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274196		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0092 m ²	X: 5.07 Y: 0.56 Z: 0.03
274188		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0034 m ²	X: 4.81 Y: 0.16 Z: 0.02
274180		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0033 m ²	X: 4.81 Y: 0.16 Z: 0.01
274175		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0038 m ²	X: 4.83 Y: -0.41 Z: 0.01
274174		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0028 m ²	X: 4.81 Y: -0.01 Z: 0.01
274173		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0058 m ²	X: 4.73 Y: -0.5 Z: 0.1
274149		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0027 m ²	X: 4.82 Y: -0.58 Z: 0.01
274148		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0061 m ²	X: 4.84 Y: -0.43 Z: 0.01
274145		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0064 m ²	X: 5.06 Y: -0.57 Z: 0.02
274139		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0053 m ²	X: 4.83 Y: -0.43 Z: 0.01
274135		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0061 m ²	X: 5.06 Y: -0.57 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274125		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0037 m ²	X: 4.83 Y: -0.44 Z: 0.01
274124		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0064 m ²	X: 5.06 Y: -0.59 Z: 0.01
274113		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0059 m ²	X: 5.05 Y: -0.59 Z: 0.01
274103		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0063 m ²	X: 5.05 Y: -0.6 Z: 0.0
274066		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0045 m ²	X: 5.32 Y: -0.57 Z: 0.0
274056		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0054 m ²	X: 5.31 Y: -0.58 Z: 0.0
274054		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.007 m ²	X: 5.3 Y: -0.58 Z: 0.0
274048		IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido. □	0.0136 m ²	X: 5.09 Y: -0.78 Z: 0.29
274038		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0139 m ²	X: 5.28 Y: -0.51 Z: 0.07
274035		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0041 m ²	X: 5.24 Y: -0.01 Z: 0.01
274030		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0041 m ²	X: 5.24 Y: -0.01 Z: 0.01

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
274029		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.004 m ²	X: 5.24 Y: -0.01 Z: 0.01
274018		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0075 m ²	X: 5.28 Y: 0.15 Z: 0.02
274017		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.004 m ²	X: 5.24 Y: 0.0 Z: 0.02
274008		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0042 m ²	X: 5.24 Y: 0.0 Z: 0.02
274007		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0079 m ²	X: 5.28 Y: 0.15 Z: 0.02
273997		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.006 m ²	X: 5.28 Y: 0.16 Z: 0.02
273996		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0035 m ²	X: 5.24 Y: 0.02 Z: 0.03
273993		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0034 m ²	X: 5.23 Y: 0.02 Z: 0.02
273992		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.006 m ²	X: 5.28 Y: 0.17 Z: 0.02
273950		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0115 m ²	X: 5.31 Y: 0.78 Z: 0.04
273938		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0116 m ²	X: 5.31 Y: 0.78 Z: 0.04