


Resumen de inspección

Superficie horizontal	10.05 m ²
Superficie vertical	5.84 m ²
Superficie total	15.89 m ²
Total discontinuidades encontradas	166
Superficie con discontinuidades	1.05 (6.608%)
Superficie libre de discontinuidades	14.84 (93.392%)

Tipología de discontinuidades

	Tipo de discontinuidad	Cantidad	Superficie
	IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas.	5	38091.12 mm ²
	IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido.	139	832040.71 mm ²
	IV-2 Marcas de aceite o grasa. Suciedades o todo tipo de contaminantes solubles.	0	0.0 mm ²
	IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas.	8	97067.26 mm ²
	IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido.	14	81673.39 mm ²
	IV-5 Daños por procesos térmicos donde el RPT se degrada dejando material que no está firmemente adherido.	0	0.0 mm ²
	IV-6 Residuos metálicos adheridos a la superficie, provenientes de operaciones adyacentes de fabricación y montaje.	0	0.0 mm ²
	SOLD Soldaduras y áreas adyacentes	0	0.0 mm ²

Plano pieza



Detalle de discontinuidades

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280133		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0041 m ²	X: 0.91 Y: -0.61 Z: 0.01
280128		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.004 m ²	X: 0.91 Y: -0.6 Z: 0.01
280127		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0039 m ²	X: 0.91 Y: -0.61 Z: 0.01
280122		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0036 m ²	X: 0.91 Y: -0.59 Z: 0.01
280115		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0039 m ²	X: 0.91 Y: -0.59 Z: 0.0
280108		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0037 m ²	X: 0.91 Y: -0.57 Z: 0.01
280099		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.004 m ²	X: 0.91 Y: -0.57 Z: 0.01
280091		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0039 m ²	X: 0.91 Y: -0.41 Z: 0.02
280072		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0042 m ²	X: 1.09 Y: 0.27 Z: 0.02
280047		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0051 m ²	X: 1.09 Y: 0.29 Z: 0.03
280028		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0131 m ²	X: 1.46 Y: 0.84 Z: 0.04

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
280024		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0133 m ²	X: 1.46 Y: 0.85 Z: 0.04
280015		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0111 m ²	X: 1.38 Y: 0.6 Z: 0.04
280013		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0033 m ²	X: 1.48 Y: 0.59 Z: 0.04
279999		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0093 m ²	X: 1.38 Y: 0.59 Z: 0.03
279998		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.003 m ²	X: 1.47 Y: 0.03 Z: 0.03
279996		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0038 m ²	X: 1.48 Y: 0.59 Z: 0.03
279990		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0109 m ²	X: 1.39 Y: 0.59 Z: 0.03
279978		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0037 m ²	X: 1.47 Y: 0.02 Z: 0.02
279964		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0048 m ²	X: 1.47 Y: 0.02 Z: 0.02
279946		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0081 m ²	X: 1.35 Y: -0.69 Z: 0.02
279945		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0043 m ²	X: 1.33 Y: -0.6 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279942		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0055 m ²	X: 1.33 Y: -0.6 Z: 0.02
279930		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0086 m ²	X: 1.35 Y: -0.7 Z: 0.02
279929		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0043 m ²	X: 1.33 Y: -0.62 Z: 0.01
279921		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0086 m ²	X: 1.35 Y: -0.71 Z: 0.02
279920		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0046 m ²	X: 1.33 Y: -0.62 Z: 0.01
279911		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0042 m ²	X: 1.33 Y: -0.63 Z: 0.01
279883		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0035 m ²	X: 1.91 Y: -0.36 Z: 0.01
279865		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0038 m ²	X: 1.91 Y: -0.35 Z: 0.02
279859		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0041 m ²	X: 1.91 Y: -0.35 Z: 0.01
279853		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0035 m ²	X: 1.91 Y: -0.33 Z: 0.02
279846		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0036 m ²	X: 1.91 Y: -0.33 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279820		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0066 m ²	X: 1.48 Y: 0.45 Z: 0.29
279819		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0084 m ²	X: 1.48 Y: 0.97 Z: 0.29
279802		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0178 m ²	X: 1.48 Y: 0.82 Z: 0.31
279793		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0089 m ²	X: 1.48 Y: 0.76 Z: 0.31
279785		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0058 m ²	X: 2.22 Y: 0.82 Z: 0.03
279784		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0037 m ²	X: 2.43 Y: 0.84 Z: 0.04
279775		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0035 m ²	X: 2.43 Y: 0.84 Z: 0.04
279774		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.006 m ²	X: 2.22 Y: 0.82 Z: 0.03
279770		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0029 m ²	X: 2.2 Y: 0.56 Z: 0.03
279761		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0029 m ²	X: 2.21 Y: 0.56 Z: 0.03
279752		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0072 m ²	X: 2.43 Y: 0.57 Z: 0.03

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279751		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0027 m ²	X: 2.21 Y: 0.55 Z: 0.02
279750		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0096 m ²	X: 2.38 Y: 0.21 Z: 0.02
279744		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0057 m ²	X: 2.43 Y: 0.58 Z: 0.03
279742		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0032 m ²	X: 2.2 Y: 0.55 Z: 0.02
279741		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0091 m ²	X: 2.38 Y: 0.21 Z: 0.03
279735		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0032 m ²	X: 2.39 Y: 0.02 Z: 0.02
279734		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0092 m ²	X: 2.39 Y: 0.2 Z: 0.02
279730		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0039 m ²	X: 2.39 Y: 0.02 Z: 0.02
279729		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0088 m ²	X: 2.39 Y: 0.2 Z: 0.02
279727		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0075 m ²	X: 2.39 Y: 0.19 Z: 0.04
279726		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0245 m ²	X: 2.2 Y: -0.5 Z: 0.11

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279724		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0034 m ²	X: 1.95 Y: -0.33 Z: 0.01
279723		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0028 m ²	X: 2.4 Y: 0.01 Z: 0.02
279717		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0069 m ²	X: 2.39 Y: 0.19 Z: 0.03
279714		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0036 m ²	X: 1.94 Y: -0.34 Z: 0.0
279708		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0037 m ²	X: 1.95 Y: -0.37 Z: 0.01
279675		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0037 m ²	X: 2.53 Y: -0.58 Z: 0.0
279674		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0044 m ²	X: 2.53 Y: -0.42 Z: 0.02
279670		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0039 m ²	X: 2.53 Y: -0.42 Z: 0.01
279668		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0039 m ²	X: 2.53 Y: -0.42 Z: 0.01
279667		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0036 m ²	X: 2.53 Y: -0.59 Z: 0.01
279663		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0036 m ²	X: 2.53 Y: -0.57 Z: 0.01

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279662		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0044 m ²	X: 2.53 Y: -0.41 Z: 0.0
279656		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0041 m ²	X: 2.53 Y: -0.57 Z: 0.01
279655		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0044 m ²	X: 2.53 Y: -0.41 Z: 0.0
279644		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0025 m ²	X: 2.42 Y: 0.01 Z: 0.01
279641		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0045 m ²	X: 2.53 Y: -0.39 Z: 0.01
279640		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0079 m ²	X: 2.42 Y: 0.19 Z: 0.03
279633		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.003 m ²	X: 2.42 Y: 0.01 Z: 0.01
279631		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0088 m ²	X: 2.41 Y: 0.19 Z: 0.02
279620		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0027 m ²	X: 2.42 Y: 0.02 Z: 0.01
279619		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0041 m ²	X: 2.67 Y: 0.22 Z: 0.01
279617		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0093 m ²	X: 2.42 Y: 0.2 Z: 0.01

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279607		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0041 m ²	X: 2.67 Y: 0.22 Z: 0.01
279606		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0028 m ²	X: 2.43 Y: 0.02 Z: 0.01
279605		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0089 m ²	X: 2.41 Y: 0.2 Z: 0.01
279600		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.004 m ²	X: 2.74 Y: 0.57 Z: 0.02
279593		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0044 m ²	X: 2.67 Y: 0.23 Z: 0.02
279592		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0047 m ²	X: 2.45 Y: 0.59 Z: 0.02
279591		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0094 m ²	X: 2.42 Y: 0.21 Z: 0.02
279584		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0039 m ²	X: 2.74 Y: 0.57 Z: 0.02
279580		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0054 m ²	X: 2.45 Y: 0.58 Z: 0.02
279579		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0045 m ²	X: 2.67 Y: 0.23 Z: 0.02
279577		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0089 m ²	X: 2.42 Y: 0.21 Z: 0.01

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279568		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0036 m ²	X: 2.74 Y: 0.58 Z: 0.03
279561		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0036 m ²	X: 2.75 Y: 0.59 Z: 0.03
279549		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0039 m ²	X: 2.45 Y: 0.85 Z: 0.03
279548		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0076 m ²	X: 2.76 Y: 0.86 Z: 0.04
279538		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0039 m ²	X: 2.45 Y: 0.84 Z: 0.03
279536		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0071 m ²	X: 2.76 Y: 0.86 Z: 0.04
279525		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0122 m ²	X: 3.13 Y: 0.8 Z: 0.03
279518		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0063 m ²	X: 2.95 Y: 0.87 Z: 0.03
279507		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0048 m ²	X: 3.27 Y: 0.37 Z: 0.03
279482		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0052 m ²	X: 3.27 Y: 0.36 Z: 0.02
279462		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.005 m ²	X: 3.27 Y: 0.34 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279452		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0042 m ²	X: 3.26 Y: 0.34 Z: 0.02
279413		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0055 m ²	X: 3.2 Y: -0.59 Z: 0.01
279402		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0063 m ²	X: 3.2 Y: -0.59 Z: 0.02
279385		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0056 m ²	X: 3.2 Y: -0.61 Z: 0.01
279301		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0155 m ²	X: 3.5 Y: 0.19 Z: 0.03
279299		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.003 m ²	X: 3.45 Y: 0.02 Z: 0.01
279294		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0035 m ²	X: 3.45 Y: 0.02 Z: 0.01
279289		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0164 m ²	X: 3.5 Y: 0.19 Z: 0.03
279285		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0036 m ²	X: 3.45 Y: 0.03 Z: 0.02
279283		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0242 m ²	X: 3.5 Y: 0.19 Z: 0.01
279278		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0044 m ²	X: 3.45 Y: 0.02 Z: 0.02

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279276		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0237 m ²	X: 3.5 Y: 0.19 Z: 0.01
279192		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0079 m ²	X: 4.13 Y: -0.74 Z: 0.02
279188		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0086 m ²	X: 4.13 Y: -0.74 Z: 0.02
279181		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0083 m ²	X: 4.13 Y: -0.76 Z: 0.02
279172		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0089 m ²	X: 4.13 Y: -0.76 Z: 0.02
279163		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0079 m ²	X: 4.13 Y: -0.78 Z: 0.01
279151		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0084 m ²	X: 4.13 Y: -0.78 Z: 0.01
279140		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0058 m ²	X: 4.18 Y: -0.77 Z: 0.0
279129		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0059 m ²	X: 4.18 Y: -0.77 Z: 0.0
279122		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.006 m ²	X: 4.18 Y: -0.76 Z: 0.01
279116		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0057 m ²	X: 4.18 Y: -0.76 Z: 0.01

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279110		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0058 m ²	X: 4.18 Y: -0.74 Z: 0.01
279105		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0059 m ²	X: 4.18 Y: -0.74 Z: 0.01
279102		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0063 m ²	X: 4.39 Y: -0.5 Z: 0.11
279058		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0195 m ²	X: 5.04 Y: 0.84 Z: 0.04
279050		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0214 m ²	X: 5.04 Y: 0.84 Z: 0.04
279035		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0082 m ²	X: 5.06 Y: 0.56 Z: 0.04
279023		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0026 m ²	X: 4.8 Y: 0.17 Z: 0.02
279022		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0088 m ²	X: 5.06 Y: 0.56 Z: 0.03
279013		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0105 m ²	X: 5.07 Y: 0.56 Z: 0.03
279012		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0027 m ²	X: 4.8 Y: 0.18 Z: 0.02
279009		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.01 m ²	X: 5.07 Y: 0.56 Z: 0.03

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
279004		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0025 m ²	X: 4.81 Y: 0.0 Z: 0.02
278987		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0026 m ²	X: 4.81 Y: -0.01 Z: 0.01
278984		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.004 m ²	X: 4.83 Y: -0.41 Z: 0.01
278976		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0025 m ²	X: 4.81 Y: -0.02 Z: 0.01
278975		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0026 m ²	X: 4.81 Y: -0.02 Z: 0.01
278974		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. 	0.0062 m ²	X: 4.72 Y: -0.5 Z: 0.1
278965		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0028 m ²	X: 4.82 Y: -0.58 Z: 0.01
278960		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0062 m ²	X: 5.05 Y: -0.57 Z: 0.02
278953		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. 	0.0055 m ²	X: 5.05 Y: -0.57 Z: 0.01
278951		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. 	0.0028 m ²	X: 4.82 Y: -0.58 Z: 0.01
278950		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. 	0.0041 m ²	X: 4.83 Y: -0.43 Z: 0.01

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
278948		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0059 m ²	X: 5.05 Y: -0.57 Z: 0.02
278938		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0031 m ²	X: 4.83 Y: -0.44 Z: 0.01
278937		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0064 m ²	X: 5.05 Y: -0.59 Z: 0.01
278928		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0065 m ²	X: 5.05 Y: -0.59 Z: 0.01
278927		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0065 m ²	X: 5.05 Y: -0.59 Z: 0.01
278911		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0085 m ²	X: 5.06 Y: -0.6 Z: 0.01
278874		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0039 m ²	X: 5.32 Y: -0.57 Z: 0.0
278865		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0074 m ²	X: 5.29 Y: -0.58 Z: 0.0
278864		IV-4 Depósitos de óxido férrico débilmente adherido. □	0.0051 m ²	X: 5.31 Y: -0.57 Z: 0.0
278848		IV-3 Depósitos de sales de zinc débilmente adheridas. □	0.0127 m ²	X: 5.28 Y: -0.51 Z: 0.07
278845		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.004 m ²	X: 5.24 Y: -0.01 Z: 0.01

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
278839		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0042 m ²	X: 5.24 Y: -0.01 Z: 0.01
278834		IV-1A Rayaduras, marcas, daños por impacto, abrasión o zonas de metal expuestas con apariencia metálica y libre de productos de óxido o con trazas firmemente adheridas. □	0.0065 m ²	X: 5.28 Y: 0.15 Z: 0.02
278828		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0068 m ²	X: 5.28 Y: 0.15 Z: 0.02
278827		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0039 m ²	X: 5.24 Y: 0.0 Z: 0.02
278822		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.004 m ²	X: 5.24 Y: 0.0 Z: 0.02
278821		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0069 m ²	X: 5.28 Y: 0.15 Z: 0.02
278812		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0072 m ²	X: 5.28 Y: 0.16 Z: 0.02
278811		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0034 m ²	X: 5.24 Y: 0.01 Z: 0.03
278809		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0037 m ²	X: 5.23 Y: 0.02 Z: 0.02
278808		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0035 m ²	X: 5.28 Y: 0.17 Z: 0.02
278767		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0108 m ²	X: 5.31 Y: 0.78 Z: 0.04

Id		Tipo de discontinuidad	Tamaño	Posición
278754		IV-1B Rayaduras o zonas de metal expuestas con productos de óxido débilmente adherido. □	0.0176 m ²	X: 5.31 Y: 0.82 Z: 0.04